

Dr. Calderon

LABS

Your best choice...

Bogota, October 12, 2010

SUPERFICIAL TENSION ANALYSIS

Sample: 12355

Company: Harold Gomez
Identification: Gel Carbopol
Characteristics: Odorless gel
OT #41537, report 29650

Concentration (% p/v) Sample / Hard Water	Superficial Tension (Dynes / cm) at 20 °C
0.000	72.83
0.050	67.20
0.100	66.69
0.200	65.71
0.400	64.55
0.800	64.08

The complete or partial copy of this report is prohibited. Any authorized copy must carry this seal in original in each page. The analytical findings belong exclusively to the sample received at the laboratory and not to other materials of the same origin

Observations: analytical method LBC 14 gravimetry


(signed illegible)


Elkin Dario Mateus Reina
Quality Control Chief T. P. 6164

(signed illegible)

Felipe Calderon Saenz
General Manager T. P. 3186

Superficial Tension Analysis sample 12355





Somos su mejor alternativa...

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
AGUAS
SUCIOS
AGUAS
CONTROL DE CALIDAD

Bogotá, Octubre 12 de 2010


ANÁLISIS DE TENSION SUPERFICIAL

Muestra: 12355

Empresa: Harold Gómez
Identificación: Gel Carbopol
Características: Gel incoloro
OT#41537, Informe 29650

Concentración (%p/v) Muestra/Agua Dura	Tensión Superficial (Dinas/cm) a 20 °C
0.000	72.83
0.050	67.20
0.100	66.69
0.200	65.71
0.400	64.55
0.800	64.08

Prohibida la copia total o parcial del presente informe. Toda copia autorizada deberá llevar este sello en original en cada una de sus páginas. Los presentes resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida en el laboratorio y no a otros materiales de la misma procedencia.



Observaciones: Metodo analítico LBC14 Gravimetría.

Elkin Dario Mateus Reina
Jefe Control de Calidad T.P 6164

Felipe Calderón Saenz
Director General T.P 3186

Analisis de Tensión Superficial muestra 12355

